

## ばね用ステンレス鋼線の（B種）引張強さ

線径 mm	引張強さ N/mm <sup>2</sup> 硬質線	線径 mm	引張強さ N/mm <sup>2</sup> 硬質線	線径 mm	引張強さ N/mm <sup>2</sup> 硬質線	
0.10	2,150~2,400	0.45	1,950~2,200	1.80	1,650~1,900	
0.12		0.50		2.00		
0.14		0.55		2.30	1,550~1,800	
0.16		0.60	2.60			
0.18		2,050~2,300	0.65	1,850~2,100	2.90	1,450~1,700
0.20			0.70		3.20	
0.23	0.80		3.50			
0.26	0.90		4.00	1,350~1,600		
0.29	1.00		4.50			
0.32	1.20		5.00			
0.35	1,750~2,000	1.40	1,750~2,000	5.50	1,350~1,600	
0.40		1.60		6.00		

## 引張強さに対する永久安全及びばね限界値

