


皿ばね座金 重荷重用 (1H)

JIS B 1251 (参考)



単位mm


呼び JIS	寸法コード	呼び No.	内 径		外 径		板 厚		高 さ		ばね作用	
			d	許容差	D	許容差	t	許容差	H	許容差	試験後の高さ H (最小)	試験荷重 (kN)
6	75006	6	6.4	+0.25 0	12.5	0 -0.30	1.2	±0.065	1.6	±0.1	1.3	8.24
8	75008	8	8.4		17.0		1.8		±0.085		2.15	1.95
10	75010	10	10.5	+0.30 0	21.0	0 -0.40	2.2	±0.1	2.65	±0.12	2.4	23.5
12	75012	12	13.0		24.0		2.5		3.05		2.7	34.3
14	75014	14	15.0		28.0		3.0	±0.11	3.65	3.25	47.1	
16	75016	16	17.0		30.0		3.5		4.1	3.7	63.7	

備考 1. 試験後の高さは各試験荷重を連続3回負荷後の自由高さを測定した値です。

品名 コード	175	材質 コード	02...SUS304-CSP		品番 (規格品コード) 呼称法									
					表面 コード	01...光沢仕上げ		硬度	HRC 37~46		品名	表面	材質	寸法コード
					①	⑦	⑤	②	①	○	○	○	○	○

皿ばね座金 軽荷重用 (1L)

JIS B 1251 (参考)



単位mm

呼び JIS	寸法コード	呼び No.	内 径		外 径		板 厚		高 さ		ばね作用	
			d	許容差	D	許容差	t	許容差	H	許容差	試験後の高さ H (最小)	試験荷重 (kN)
5	76005	5	5.3	+0.20 0	10	0 +0.25	0.8	±0.05	1.1	±0.1	0.9	2.94
6	76006	6	6.4	+0.25 0	12.5	0 -0.30	1.0	±0.055	1.35		1.15	4.12
8	76008	8	8.4		17		1.4	±0.07	1.85	1.6	7.45	
10	76010	10	10.5	+0.30 0	21	0 -0.40	1.8	±0.085	2.3	±0.12	2	11.8
12	76012	12	13		24		2.2	2.7	2.45		17.7	
14	76014	14	15		28		2.5	±0.1	3.15	2.8	23.5	
16	76016	16	17		30		2.8		3.5	3.1	32.4	

備考 1. 試験後の高さは各試験荷重を連続3回負荷後の自由高さを測定した値です。

品名 コード	176	材質 コード	02...SUS304-CSP		品番 (規格品コード) 呼称法									
					表面 コード	01...光沢仕上げ		硬度	HRC 37~46		品名	表面	材質	寸法コード
					①	⑦	⑥	②	①	○	○	○	○	○