



単位mm

呼び径		1	1.2	1.5	1.6	2	2.5	3	
d	基本寸法	1	1.2	1.5	1.6	2	2.5	3	
	寸法差	m6	軟質						+0.008 +0.002
		h7	硬質						0 -0.01
	表面アラサ								0.2a
R	約							0.2	
長さ L	3	○	○						
	4	±0.1	○	○	○	○			
	5		○	○	○	○	○	○	
	6		○	○	○	○	○	○	
	8	±0.2	○	○	○	○	○	○	
	10		○	○	○	○	○	○	
	12		○	○	○	○	○	○	
	14		○	○	○	○	○	○	
	15		○	○	○	○	○	○	
	16			○	○	○	○	○	
	18				○	○	○	○	
	20				○	○	○	○	
	22					○	○	○	
	25						○	○	
	28					○			
	30						○		
	32	±0.3						○	
35							○		

注意 1. 製品には、硬質(SUS301又は201)、軟質(SUS304)の二種類があり材質はそれぞれ限定されます。
 2. 表以外の寸法及び材質等の特注にも応じます。但し、形状や仕様により規格品と同品質（硬度等）とはなりませんので、その場合ご相談ください。

品名 コード	161…硬質	材質 コード	51…SUS301又は201 (硬質)	品番 (規格品コード) 呼称法	
	162…軟質		47…SUS304 (軟質)	品名	表面
表面 コード	01…光沢仕上げ		硬度	硬質 HV450以上 軟質 HV300以下	 材質 呼び径 長さ